



BOLETIM TÉCNICO

Produto: Tempo Limpo - 8888

Revisão nº: 00
Emitido em: 05/17

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: Tempo Limpo

Código Interno de Identificação do Produto: 8888

Nome da Empresa: Indústria e Comércio de Solventes, Tintas e Vernizes Tempo Ltda.

Endereço: Travessa Leonor Mascarenhas 108 - Ramos - CEP 21040-135 - Rio de Janeiro - RJ

Telefone da Empresa: (0xx21) 2131-0900

Fax: (0xx21) 2131-0901

E-mail: tempo@industriatempo.com.br

Atendimento ao Consumidor: (21) 2131-0900 - Horário Comercial

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Produto de alta qualidade, indicado para limpeza de equipamentos de pintura que tenham utilizado Primers, Seladoras, Tintas e Vernizes à base de nitrocelulose (n.c), como também Primers e Esmaltes Sintéticos Industrial e Automotivo.

3. INFORMAÇÕES GERAIS

Composição: Hidrocarbonetos Aromáticos, Álcoois, Ésteres e Mistura de Parafinas C6 , C7 e C8.

Tempo de Armazenagem: 3 anos após a data de fabricação.

Manuseio:

Proteção Respiratória: Respirador semifacial com filtro para vapores orgânicos tipo Airtox II CA 5757, se não houver deficiência de oxigênio. Respirador autônomo ou de ar mandado, se houver deficiência de oxigênio.

Proteção das Mãos: Luvas impermeáveis, tipo Nitrílica CA.25.176, que satisfaçam as especificações legais.

Proteção dos Olhos: Óculos de segurança adequado para produtos químicos, tipo Uvex Stealth CA 19.072.

Proteção da Pele: Roupas industriais adequadas, Tipo Santanense 100% algodão. Retirar e lavar a roupa contaminada.

Medidas de Higiene: Não comer, beber ou fumar ao manusear produtos químicos.

Cuidados com a Saúde: Se for ingerido, procurar orientação médica imediatamente. Não provocar vômito. Se respingar nos olhos, lavar com água corrente em abundância durante 15 minutos. Evitar contato direto com a pele. Procurar atendimento médico.



BOLETIM TÉCNICO

Produto: Tempo Limpo - 8888

Revisão nº: 00
Emitido em: 05/17

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Instruções de Uso: Diluição e intervalo entre demãos, de acordo com as instruções do fabricante da tinta.

| | Padrão (25°C) | Método |
|--------------------|--------------------------------|--------|
| Peso Específico | 0,795 ± 0,003 g/m ³ | ASTM |
| Cor | Incolor | --- |
| Índice de Refração | 1,391 ± 0,003 n ₂₅ | ASTM |
| Destilação | Ponto Inicial: 76°C | ASTM |
| | Ponto Inicial: 112°C | |

5. OBSERVAÇÕES

- Trabalhar em local ventilado.
- O desempenho satisfatório de um sistema de pintura está associado diretamente à qualidade dos produtos, à utilização dos mesmos conforme instruções do fabricante e ao preparo correto da superfície.
- Não será garantida a eficácia dos nossos produtos, caso as informações descritas não forem cumpridas.

6. LINHA DE PRODUTOS

Conheça a nossa linha de produtos, desenvolvidos com a mais alta tecnologia e formulados com as melhores matérias primas disponíveis no mercado.

| Código | Descrição do Produto |
|--------|----------------------------|
| 1101 | Redutor Thinner Extra |
| 2001 | Redutor Thinner Universal |
| 2002 | Redutor Thinner Acabamento |
| 4300 | Redutor Thinner Superior |
| 8001 | Aguarrás |
| 8005 | Querosene |
| 8300 | Ecorrás |



BOLETIM TÉCNICO

Produto: Tempo Limpo - 8888

Revisão nº: 00
Emitido em: 05/17

7. LINHA INDUSTRIAL

| Código | Descrição do Produto |
|--------|---------------------------|
| 1103 | Redutor Thinner Tempo Bom |
| 3600 | Redutor Thinner Vinílico |
| 4600 | Redutor Thinner Epóxi |

